

CERESIT CM 11 PLUS COMFORT

Tankoslojno i srednjeslojno ljepilo za lijepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica, za unutarnju i vanjsku primjenu u suhim i vlažnim prostorima

OSOBINE

- za upojnu keramiku unutra i vani
- za gres keramiku u unutarnjim prostorima, maks. dimenzije pločice 40 cm x 40 cm x 6 mm
- otpornost na vlagu i smrzavanje
- bez klizanja na okomitim površinama
- ekonomična potrošnja
- nezapaljivo
- za debljine nanosa od 2 do 10 mm

PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit CM 11 Plus koristi se za polaganje keramičkih pločica i mozaika, kamenih pločica, pločica od gline i kamenih mozaika kod vanjskih i unutarnjih radova. Prikladno je i za gres keramičke pločice u unutarnjim prostorima, za dimenzije pločice do najviše 40 cm x 40 cm x 6 mm debljine, pri čemu najmanje 70% poleđine gres pločice mora ostvarivati kontakt s ljepilom. Primjena je moguća na svim cementnim okomitim i vodoravnim podlogama, bilo da je riječ o suhim ili vlažnim prostorima.

PRIPREMA PODLOGE

CM 11 Plus prijanja na sve tvrde, nosive, čiste i suhe podloge bez razdvojivih tvari. Slojeve voska, mrlje od ulja, masnoću, naslage prašine i prljavštine treba prethodno mehanički odstraniti.

PRIMJENA

CM 11 Plus zamiješajte u čistoj, bistroj vodi u smjesu bez grudica. Za pripremu 25 kg CM 11 Plus potrebno je otprilike 6,25 – 6,75 l vode. Ostavite smjesu da odstoji oko 5 minuta, pa ponovno promiješajte.

Dok je još svježije odstranite višak ljepila sa pločica jer nakon stvrdnjavanja to je moguće učiniti samo mehanički. Odjednom nanosite onoliko ljepila koliko možete postaviti pločica u 20 minuta. Imajte na umu kako klimatski uvjeti ubrzavaju odnosno usporavaju sušenje i otvrdnjavanje. Fugiranje je moguće nakon 24 sata (zid), odnosno 48 sati (pod).

UPOZORENJE

CM 11 Plus može se primijeniti samo pri temperaturi zraka i podloge od +5 do +30 °C . Proizvod sadrži cement i u kontaktu s vodom reagira alkalno. Stoga zaštitite kožu i oči. U slučaju dodira s kožom isperite vodom, a u slučaju kontakta s očima odmah potražite liječničku pomoć. Držite van dohvata djece. Nemojte udisati prašinu.

U slučaju gutanja odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite pakiranje ili etiketu s oznakom Xi („Iritirajuće“).

OSTALE INFORMACIJE

Ovi tehnički podaci opisuju svojstva i primjenu proizvoda no ne mogu zamijeniti profesionalnu praksu. Prilikom uporabe potrebno se pridržavati svih ostalih zahtjeva struke i mjera sigurnosti i zaštite na radu. Proizvođač jamči za kvalitetu materijala ali nema utjecaja na uvjete rada i pravilnu primjenu. Kako uvjeti pri primjeni mogu odstupati i biti različiti od navedenih preporučamo da napravite probu kako bi se uvjerali da je proizvod pogodan za primjenu u uvjetima gdje radite.

SKLADIŠTENJE

Na suhom i u originalnom pakiranju vijek trajanja je najmanje 12 mjeseci. Datum proizvodnje otisnut je na pakiranju.

PAKIRANJE

U vrećama od 25 i 5 kg.

TEHNIČKI PODACI

Omjer miješanja : 6,25 – 6,75 l vode za 25 kg
Otvoreno vrijeme : 20 minuta
Vrijeme dozrijevanja : 5 minuta
Klizanje : < 0,5 mm
Vrijeme obrade : oko 2 sata
Mogućnost fugiranja : 24 sata (zid), 48 sati (pod)
Temperatura obrade : + 5°C do + 30°C
Potrošnja :

DUBINA ZUBA mm	CM 11 Kg/m ²
4	2,0
6	2,7
8	3,3
10	4,0