

CM 9

Ljepilo za keramičke pločice u unutarnjim prostorima

Tankoslojno i srednjeslojno ljepilo za keramičke pločice

OSOBINE

- samo za unutarnju primjenu
- vodootporno
- za zidove i podove
- za primjenu na čvrstim podlogama
- za debljine sloja od 4 do 10 mm - pogodan za neravne površine
- visoka stabilnost
- ekonomičan

PODRUČJE UPORABE

Ceresit CM 9 preporučuje se za polaganje keramičkih pločica na podlogama kao što su: beton, cementne podloge i cementne odnosno vapneno-cementne žbuke. Ljepilo se može koristiti samo u unutarnjim prostorima.

CM 9 moguće je koristiti i kao građevinsko ljepilo, npr. kod postavljanja cigle ili plinobetonskih blokova. U slučaju drugačijih podloga ili zahtjeva potrebno je koristiti druge Ceresit proizvode.

PRIPREMA PODLOGE

CM 9 prijanja na suhe i čiste podloge, koje ne sadrže tvari koje mogu uzrokovati odvajanje (kao masnoća, bitumen, prašina):

- cementna i vapneno cementna žbuka (najmanje 28 dana stara)
- cementna podloga (najmanje 28 dana stara)
- beton (najmanje 6 mjeseci star);

Postojeće nečistoće, ostaci boje ili starog ljepila, moraju se u potpunosti odstraniti s podloge. Podloga se može prethodno tretirati pretpremazom CT 218, radi poboljšanja prijanjivosti. U tom slučaju pretpremaz se mora sušiti približno 4 sata.

Udubljenja dublja od 5 mm potrebno je dan ranije zapuniti s CM 9.

U slučaju većih udubljenja, kod podova, potrebno je izravnati podlogu nekim od Ceresit CN proizvoda.



PRIMJENA

Sadržaj pakiranja istresite u čistu, hladnu vodu i mješajte pomoću el. mješalice i nastavka sve dok ne nestanu grudice. Nazubljenom lopaticom raširite ljepilo po podlozi. Nazubljenje lopatice ovisi o veličini pločice. Obratite pažnju da, prilikom polaganja pločice, ljepilo prekriva najmanje 65% njene površine. Nije dozvoljeno umakati pločice u vodu prije polaganja! Položite i utisnite pločicu u vlažno, još ne stvrdnuto ljepilo (unutar otvorenog vremena). Fugiranje je moguće najranije nakon 48 sati. Za fugiranje koristite Ceresit CE proizvode. Ostatke svježeg ljepila moguće je odstraniti vodom, dok je stvrdnuto ljepilo moguće odstraniti jedino mehanički.

TEHNIČKI PODACI

Sastav:	mješavina cementa i mineralnih punila
Gustoća praha:	približno 1,4 kg/dm ³
Omjer nanošenja:	približno 5,5 l vode za 25 kg
Otvoreno vrijeme:	10 min.
Klizanje:	< 0,10 mm
Vrijeme obrade:	do 2 sata
Fugiranje:	nakon 48 sati
Temperatura obrade:	+5 °C do +30 °C
Prianjivost:	> 0,5 MPa

UPOZORENJE

CM 9 sadrži cement i u kontaktu s vodom reagira alkalno. Stoga prilikom uporabe zaštitite kožu i oči. U slučaju kontakta s očima obilno isperite vodom i potražite liječničku pomoć.

OBRATITE PAŽNJU

Radove izvoditi na temperaturama od +5 °C do +30 °C. CM 9 potrebno je upotrebljavati prema gore navedenom načinu uporabe. Navedene karakteristike dobivene su na osnovu ispitivanja i praktične primjene. Preporučeni način primjene varira, ovisno o lokaciji i uvjetima rada. U skladu s time on predstavlja osnovno uputstvo bez garancije na izvedene radove, jer mi nemamo utjecaja na uvjete i način izvođenja.

SKLADIŠTENJE

Na suhom mjestu i u neoštećenoj ambalaži do 12 mjeseci od dana proizvodnje. Datum proizvodnje otisnut je na pakiranju.

PAKIRANJE

U vrećama od 25 kg.

POTROŠNJA

Veličina pločice do	Dubina zuba (mm)	CM 9 (kg/m ²)
10 cm	4	2,0
15 cm	6	2,7
25 cm	8	3,2
30 cm	10	3,8

Proizvođač / Izvoznik:
Henkel Magyarorszá, Mađarska

Uvoznik / Informacije:
Henkel Croatia d.o.o.
Budmanijeva 1
Tel 01 6008 171
Gsm 098 309 721
Fax 01 6008 272

www.ceresit.henkel.com

