

BAUTECHNIK
Ceresit

CU 22

Epoxidno ljepilo za snažno i kemijski otporno lijepljenje keramičkih obloga

OSOBINE

- Vodootporno
- Otporno na kemikalije
- Izuzetna snaga lijepljenja
- Brza početna snaga lijepljenja
- Bez otapala

PODRUČJE PRIMJENE

Za polaganje keramičkih pločica, mramora, ploča od prirodnog kamena, klinkera, porculanskih pločica, staklenog mozaika, za unutarnje i vanjske radove, osobito za područja izložena kemikalijama te stalno vlažnim površinama.

Za lijepljenje na podloge od metala, prokroma, drva, cementa ako i na postojeću keramiku ili kamen.

PRIPREMA PODLOGE

CU22 prijanja na svim čvrstim, nosivim, čistim i suhim podlogama bez razdvojnih sastojaka. Temeljito ukloniti sve tragove premaza i nečistoće. Na neravnim površinama ili kod postavljanja pločica s izraženom profilacijom na poleđini pločice, ljepilu se može dodati do 15% kvarcnog pijeska granulacije 0 do 1mm. Neravnine na podlozi poravnati najmanje 12h prije lijepljenja..

PRIMJENA

Učvršćivač (komponenta B) i otopinu (komponenta A) miješati u omjeru 1:3 el. mješalicom s nastavkom na cca 400-800 okretaja u min. dok smjesa ne postane homogena, a boja ujednačena.



Lijepiti pri temperaturi površine i zraka +10°C do +25°C. Fugiranje moguće nakon 24 sata.

OSTALE INFORMACIJE

Prilikom rada potrebno je pridržavati se svih pravila koje propisuju udruženja struke i standardi. Sve karakteristike bazirane su na laboratorijskim ispitivanjima i iskustvima iz prakse. Kako ne možemo utjecati na pojedine uvjete rada na samom objektu, u slučaju nesigurnosti potrebno je napraviti prethodno test, kako bi bili sigurni da proizvod zadovoljava konkretne zahtjeve.

TEHNIČKI PODACI

Omjer miješanja :	komponente A:B = 3:1
Otvoreno vrijeme :	približno 90 minuta
Kemijska otpornost:	nakon 7 dana
Vrijeme obrade :	približno 90 minuta
Potrošnja:	ovisno o dubini zuba 1,9 do 3,4 kg/m ²
Boja:	siva
Pakiranje :	8 kg