

TEHNIČKI LIST 13.01-hrv
MASE ZA FUGIRANJE

FUGALUX 1 – 10

masa za fugiranje

1. Opis, upotreba

FUGALUX 1 –10 je praškasta smjesa izrađena na osnovi cementa **za fugiranje unutrašnjih i vanjskih zidnih i podnih obloga** (sve vrste keramičkih pločica i klinkera, stakleni i drugi mozaici, ploče od prirodnog ili umjetnog kamena) u stambenim, poslovnim ili javnim objektima. Primjerna je **za zapunjavanje fuga širine i dubine do 10 mm**, upotrebljavamo je i za podne obloge od pločica u prostorijama s podnim grijanjem. Odlikuju je **dobra vodoodbojnost s izrazitim »drop efektom«, visoka otpornost na habanje i dugotrajna otpornost od zaraze zidnim algama i plijesni**.

Za fugiranje obloge od pločica, za koje je izričito zahtjevana postojanost na kiseline i lužine (obloge od pločica u industrijskim objektima, obrtničkim radionicama, laboratorijima, itd.), masa za fugiranje FUGALUX 1 – 10 nije primjerena, a ne odgovara niti zahtjevima za zapunjavanje bilo kakvih dilatacijskih fuga, za zapunjavanje fuga kod obloga od pločica u bazenima za plivanje i zapunjavanje fuga na elementima kamina od keramike.

2. Način pakiranja, nijanse

- papirnate vreće po 2 kg – 20 nijansi po skali boja FUGIRNE MASE: 10 – bijela, 11 – jasmin, 12 – slonovača, 13 – beige, 14 – manhattan, 15 – crna, 16 – siva, 17 – zelena, 18 – smeđa, 19 – tamnosmeđa, 20 – kesten, 21 – crvena, 22 – plava, 23 – ultramarin, 24 – agava, 25 – karamel, 26 – marelica, 27 – žuta, 28 – mimoza, 29 – mentol
- papirnate vreće po 5 kg – samo nijanse 10 – bijela, 13 – beige i 14 – manhattan

Mase različitih nijansi možemo međusobno miješati u proizvoljnim omjerima!



3. Tehnički podaci

Karakteristike	Zajamčene vrijednosti	Zahtjev SIST EN 13888
gustoća– smjesa pripremljena za ugradnju (kg/dm ³)	~1,80	-
temperaturna postojanost ugrađene mase za fugiranje (°C)	-40 do +80	-
postignute karakteristike čvrstoće ugrađene mase za fugiranje	zajamčena pohodnost	12 sati nakon fugiranja
	dozvoljeno maksimalno opterećenje	7 dana nakon fugiranja
tlačna čvrstoća nakon smrzavanja EN 12808-3 (Mpa)	>20,0	>15,0
čvrstoća na savijanje nakon smrzavanja EN 12808-3 (MPa)	>5,0	>3,5
stezanje EN 12808-4 (mm/m)	<2,0	<2,0
nauzimanje vode kod 4-satnog namakanja EN 12808-5 (g)	<2,0	<5,0

glavni sastojci: cement, polimerno vezivo, kalcitna i kremina punila, celulozni zgušnjivač, pigmenti, hidrofobni dodaci.

razvrštanje po SIST EN 13888: **CG2ArW**

4. Priprema podloge

Vrijeme, u kojem obloge od pločica postižu stanje primjerno za fugiranje ovisi o vrsti upotrijebljenog morta za lijepljenje, od uvjeta sušenja morta za lijepljenje (temperatura zraka i podloge, relativna zračna vlaga, vlažnost i upojnost podloge, dimenzije i upojnost ploča, odn. pločica, itd.) i od drugih uvjeta. Približne vrijednosti za »normalne uvjete« (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) navodimo u sljedećoj tabeli:


Vrsta obloge	Standardna ljepila	Brzovezujuća ljepila	Klasični cementni mortovi
zidne obloge od pločica	~8 sati nakon lijepljenja obloge	~2 sata nakon lijepljenja obloge	~2 do 3 dana nakon lijepljenja obloge
podne obloge od pločica	~24 sata nakon lijepljenja obloge	~4 sata nakon lijepljenja obloge	~7 dana nakon lijepljenja obloge

Oblogu od pločica – i fuge – dobro očiistimo od ostataka ljepila, praha i drugih nečistoća. Ako prilikom toga navlažimo fuge, sa fugiranjem započnemo tek kada su potpuno suhe

5. Priprema mase za fugiranje

Sadržaj vreće (5 kg, odn. 2 kg) uz stalno miješanje istresemo u odgovarajuću količinu vode (~1,5 l, odn. ~0,6 l). Miješamo električnim mješalom, da dobijemo homogenu pastoznu smjesu (bez grudica). Pričekamo 5 minuta, da nabubri, te je ponovno dobro promiješamo – po potrebi u masu dodamo još malo vode. Otvoreno vrijeme pripremljene smjesе iznosi približno 2 sata.

UPOZORENJE!



Za fugiranje pojedine plohe upotrijebimo samo fugirnu masu istog datuma proizvodnje, odnosno iste proizvodne šarže, jer su među pojedinim šaržama moguća manja odstupanja u nijansi. Ako za fugiranje velikih ploha masu pripremamo više puta, svaku mješavinu pripremimo s jednakom količinom vode.

6. Ugradnja mase za fugiranje

Fugirnu masu nanosimo gumenom lopaticom, odnosno gumenom gladilicom i koso je (pod kutem od približno 45° u smjeru fuga) potiskujemo u fuge. Kada "film" na pločicama promjeni boju (odnosno kada se masa u fugi na lagani pritisak prsta više ne ugiba) – v normalnim uvjetima ($T = +20^{\circ}\text{C}$, rel. vl. = 65 %) je to nakon 10 do 15 minuta - oblogu operemo mekom krpom i vodom, te je obrišemo suhom krpom i ispoliramo.

UPOZORENJE!

Za fugiranje pojedine plohe upotrijebimo samo fugirnu masu istog datuma proizvodnje, odnosno iste proizvodne šarže, jer su među pojedinim šaržama moguća manja odstupanja u nijansi. Ako za fugiranje velikih ploha masu pripremamo više puta, svaku mješavinu pripremimo s jednakom količinom vode.

Površina hravapih ili jako upijajućih pločica se teže čisti, zato općenito, a posebno u tom primjeru, na pokusno premazanoj pločici postupak čišćenja provjerimo prije samog početka fugiranja. Pri uklanjanju nanesenog "filma" na površini pločica možemo si pomoći razrijeđenom ocatnom kiselinom ili specijalnim sredstvima za uklanjanje cementnih mrlja.

Masa za fugiranje sadrži kremeni pijesak, koji prilikom fugiranja u iznimnim slučajevima može oštetiti površinu pločica, zato pokusnim premazivanjem jedne od pločica provjerimo i otpornost njezine površine na ogrebotine.

Masu za fugiranje ugrađujemo samo u odgovarajućim vremenskim i mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i obloge ne smije biti niža od $+5^{\circ}\text{C}$, niti viša od $+25^{\circ}\text{C}$; vanjske površine odgovarajuće zaštitimo od sunca, vjetra i oborina, a radove, bez obzira na takvu zaštitu, obustavimo po kiši, magli ili jakom vjetru ($\geq 30 \text{ km/h}$). Pri temperaturi zraka ili podloge većoj od $+20^{\circ}\text{C}$ fuge prije zapunjavanja lagano navlažimo vodom.

Okvirna, odnosno prosječna potrošnja:

$0,5 - 1,5 \text{ kg/m}^2$, ovisi o širini i dubini fuga i od dimenzije pločica.

Prilikom ocjene potrošnje možemo si pomoći sljedećim izračunom:

$$P = [(A + B) \times C \times D \times 15] / (A \times B)$$

P – približna potrošnja mase za fugiranje (kg/m^2); A – dužina pločice (cm); B – širina pločice (cm); C – debljina pločice (cm); D – širina fuge (cm)

7. Čišćenje alata, rukovanje s otpacima

Alat operemo vodom odmah nakon upotrebe, osušene madeže nije moguće ukloniti.

Praškaste ostatke proizvoda izmiješamo s vodom (možemo dodati i stvrduće ostatke morta i otpatke, pijesak, piljevinu), kada se sstvrdnu uklonimo ih na deponiju građevinskog (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnog otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).

Očišćene vreće od papira mogu se reciklirati.

8. Zaštita prilikom rada

Proizvod sadrži cement i uvršten je među opasne pripravke (oznak opasnosti Xi-NADRAŽUJUĆE) – upotrebljavajte ga na siguran način, uz opća uputstva i propise za zaštitu za građevinske, odnosno keramičarske radove i pored dodatnih uputstava navedenih u nastavku, poštujte i posebna uputstva navedena u sigurnosnom listu.



Upozoravajuće oznake na ambalaži	Mjere, upozorenja i objašnjenja potrebna za siguran rad
Xi  NADRAŽUJUĆE!! PROIZVOD SADRŽI CEMENT!	<p>R 36/38 Nadražuje oči i kožu. R 41 Opasnost od teških ozljeda očiju</p> <p>S 2 Čuvati izvan dohvata djece. S 24/25 Spriječiti dodir s kožom i očima. S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s mnogo vode i zatražiti savjet liječnika. S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode. S 37/39 Nosititi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik..</p>

9. Održavanje i obnavljanje obrađenih površina

Neprihvaćen prašinu i druge neprihvaćene nečistoće možemo pomesti, usisati ili umiti vodom. Prihvaćenu prašinu i druge tvrdokornije mrlje uklonimo laganim trljanjem mekanom četkom namoćenoj u otopini univerzalnih sredstava za čišćenje u kućanstvu, a nakon toga površinu isperemo čistom vodom.

Na površinama s kojih ne možemo ukloniti mrlje i prljavštinu na opisan način, fuge prebojimo osvježivačima za fuge, koje možete kupiti u specijaliziranim trgovinama s bojama. Zidne površine zaražene zidnom pljesni prije takvog bojenja dezinficiramo nekim od sredstava za uništavanje zidne pljesni – preporučujemo JUB-ov ALGICID.

10. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Prilikom transporta proizvod zaštitimo od utjecaja vlage. Skladištenje u suhim i zračnim prostorima! Trajnost prilikom skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: u vrećicama od 2 i 5 kg najmanje 24 mjeseci.

11. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, te slovenskim, europskim drugim standardima. Postizanje deklariranog ili propisanog kvalitetnog nivoa stalno provjeravamo u vlastitim laboratorijima, na Zavodu za gradbeništvo u Ljubljani, te povremeno i drugim neovisnim stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, a osigurava ga i u JUB-u već više godina prisutan i uveden sustav cjelovitog ovlađivanja kontrole kvalitete ISO 9001. U procesu proizvodnje strogo poštujemo slovenske i europske standarde vezane za zaštitu okoliša i osiguravanje sigurnosti i zdravlja prilikom rada, koje dokazujemo certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.


12. Druge informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom prospektu nastala su na osnovi naših iskustava i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovano zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Boja fugirne mase je, s obzirom na ton kartu, uzorak ili potvrđeni uzorak, najbolja moguća podudarnost, te se od željene nijanse može neznatno razlikovati.

Za kontrolu navedenih odstupanja mjerodavan je osušen nanos mase za fugiranje na standardnom testnom kartonu. Razlike u nijansi, koje su posljedica neodgovarajućih radnih uvjeta, drukčije tehnike ugradnje od one opisane u ovom tehničkom listu ili ugradnje na neodgovarajuće pripremljenu, vlažnu ili nedovoljnu suhu podlogu, ne mogu biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo si pravo za eventualne kasnije promjene



i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-537/09-bg-at**, 08.07.2009

Podaci o izdavaču

JUB Trgovina i promet, d.o.o. Zagreb

Ulica grada Vukovara 269 c
10000 Zagreb
Hrvatska
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.eu

