

Ardesia

Tehničke kvalitete

ARDESIA by OIKOS je jedno dekorativno rješenje jako malog utjecaja na prirodu, koji reproducira teksturu i boje prirodnog kamena. Ovaj jezgroviti materijal ima bogatstvo izgleda traženog od strane arhitekata obzirom da svojom snagom i elegancijom otvara mogućnost primjene u svim područjima interijera. ARDESIA se nudi u jednoj probranoj ton karti koja odgovara osobitostima površina na koje se primjenjuje, bez odricanja sposobnosti na otpornost na trljanje perivost i paropropusnost.

Proizvod je nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Za tehničke karakteristike pogledati način primjene proizvoda.

Mjesta primjene

Dekoracija unutarnjih zidova.

Priprema površine

Očistiti površine skidajući dijelove u odvajanju. Kod starih i prašnjavih površina preporuča se nanijeti jednu ruku Crilux ili Neofix-a. U slučaju oštećenih i nepravilnih zidova preporuča se pregledati površinu sa Stucco in Pasta per Rasatura by OIKOS. Nastaviti sa nanošenjem jedne ili dvije ruke di Fondo Murales by OIKOS.

Način nanošenja

Nanijeti na površinu Kreos bijeli ravnomjerno u malo većoj količini (deblje), valjkom kratke dlake ili kistom. Nastaviti obradu proizvoda sa Tamponoim (art. 102) , stvarajući vertikalne ili horizontalne paralelne linije, nastojeći stalno prazniti tampon kako bi linije bile homogene.

Pričekati cca 10-15 min., kako bi se djelomično osušio proizvod i potom lagano gleterom preči preko površine slijedeći pravce linije.

Pričekati na sušenje 10-12 sati i zatim prebrusiti brusnim papirom br.120.

Završna obrada

ARDESIA SA ZAVRŠNOM OBRADOM PALLAS

Nanijeti Kreos kistom, vodeći računa o linijama, zatim jedna ruka Pallas razrijeđenog 15-20%. Odmah razmazati materijal lagano prelazeći sa rukavicom Guanto Imperium (art. 115) po površini.

Da bi se postigla punija i ujednačenija završna obrada nanijeti drugu ruku Pallas-a, nakon 2-4 sata nakon prve ruke.

Za bolju zaštitu primijeniti odgovarajuće materijale označene u tehničkim karakteristikama : Watins Lux ili Igrolux

ARDESIA SA ZAVRŠNOM OBRADOM NOVALIS FERROMICACEO:

Nanijeti Kreos kistom, vodeći računa o linijama, zatim jedna ruka Novalis Ferromicaceo, razrijeđen max 15%. Odmah razmazati materijal lagano prelazeći sa rukavicom Guanto Imperium (art. 115) po površini.

Dabi se postigla punija i ujednačenija završna obrada nanijeti drugu ruku Novalis Ferromicaceo, nakon 2-4 sata nakon prve ruke.

Za bolju zaštitu primijeniti odgovarajuće materijale označene u tehničkim karakteristikama: Novalis Ferroprotettivo.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje

Kreos: spreman za upotrebu

Pallas: razrijediti sa 15 -20 % vode

Novalis Ferromicaceo : razrijediti sa 15% vode

Pokrivnost	Kreos: 2-3 m ² /l Pallas: 12-14 m ² /l u jednoj ruci Novalis Ferromicaceo: 10-12 m ² /l u jednoj ruci
Alati za nanošenje	Kist, Valjak, Tampon, Gleter inox, Rukavica Imperium.
Zaštite	ARDESIA sa Pallas : Watins Lux o Igrolux ARDESIA sa Novalis Ferromicaceo: Novalis Ferroprotettivo