

ENCANTO

Tehničke kvalitete

ENCANTO je dekorativna boja na bazi vode koja sa svojim prekrasnim kromatskim metaliziranim odsjajem, svojom jednostavnošću nanošenja, preljevima koji u funkciji svijetla daju baršunasti efekt, ujedinjuje vremesne tehnike i moderni proizvod, dajući površini skladnost koja se ne može postići običnim bojama. Jednostavna i brza primjena kistom bez problema spojeva. Zahvaljujući svom sastavu proizvod se primjenjuje u interijeru dajući površini prekrasnu velaturu sa prozirnim metaliziranim efektom. Sa ENCANTOM starinska umjetnost, moderni dizajn, moda, ujedinjuju se u jednom proizvodu dajući površini magični kromatski efekt. ENCANTO je paropropustan bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Dekoracija zidova u unutarnjem uređenju.

Priprema površine

Površine moraju biti suhe i stabilne. Sa starih površina očistiti prašinu, skinuti staru boju i dijelove u odvajanju te nanijeti jednu ruku impregnacije NEOFIX ili CRILUX.

Pričekati 4-6 sati na sušenje. Nanijeti kao podlogu jednu ili dvije ruke FONDO MURALES, tako da površina bude ujednačeno bijela.

Način nanošenja

Nanijeti jednu ruku proizvoda ENCANTO sa odgovarajućim kistom Spagna križanim pokretima i zatim lagano preći kistom bez materijala ravnomjernijeg po površini radi ujednačavanja površine.

Tehničke karakteristike; nanošenje

| | |
|--------------------------|--|
| Razrjeđivanje | 5% mlake vode . |
| Pokrivnost | 6 - 8 m ² /l ovisno o površini na koju se nanosi. |
| Alat | Kist Spagna |
| Impregnacija | CRILUX ili NEOFIX |
| Podloga | FONDO MURALES |
| Temperatura nanošenja | +10°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%) |
| Vrijeme sušenja na dodir | 1 h (temper.=20°C s vlagom do 75%) |
| Ukupno vrijeme sušenja | 7 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%) |
| Čišćenje alata | Vodom |

Tehničke karakteristike; proizvod

| | |
|--------|--|
| Sastav | Akrilni kopolimeri u vodenoj otopini, pigmenti sa specijalnim efektom, probrana punila i dodaci za |
|--------|--|

| | |
|--|--|
| | lakše nanošenje i vezivanje. |
| Specifična težina | 0,9 kg/l +/-3% |
| pH | 6 - 7 |
| Viskozitet | 10.000 +/-5% CPS Brookfield |
| Temperatura skladištenja | +2°C - +36°C. Izbjegavati led. |
| Reakcija na vatru | Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm |
| Paropropusnost Sd | Visoka Sd 0,008 m (UNI EN ISO 7783-2:2001) |
| Otpornost na pranje | Klasa 3 (UNI EN ISO 11998:2003) |
| Limitirana emisija ispusnih organskih sadržaja prema normi 2004/42/C VOC | Klasa A/1; VOC 40 g/l (maksimalno). Ograničenje 1 faza (od 01.01.07.); 300 g/l, Ograničenje 2 faza (od 01.01.2010); 200 g/l. |
| Ograničeno ispuštanje stakleničkih plinova VOC prema normi 2004/42/CE | Početno stanje: A/l; VOC 40 gr/l (maksim.) Prvi rok (od 01.01.07.): 300 gr/l, drugi rok (od 01.01.2010.): 200 gr/l. |
| Boje | Ton karta i DCS tintometar |
| Pakiranje | Litara 1 - 5 |

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrjeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpaci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao npr. zemlja, pijesak i izmiješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nanijeti akrilnu impregnaciju NEOFIX ili CRILUX. Nanijeti jednu ili dvije ruke po potrebi FONDO MURALES da bi se postigla ujednačeno bijela površina.

Nanijeti jednu ruku proizvoda ENCANTO sa odgovarajućim kistom Spagna križanim pokretima i zatim lagano preći kistom bez materijala ravnomjernijeg po površini radi ujednačavanja površine.