

Marmora Romana

Tehničke kvalitete

MARMORA ROMANA by Oikos je dekorativna zidna obloga za unutarnje uređenje, sastavljena od probranih mramornih dodataka i akrilnih veziva nove generacije, paropropustan, sa odličnom otpornošću na pranje.

Prilagodljivost i jednostavnost kod primjene čine ga rafiniranom završnom obradom idealna za postizanje unikatnih radova, autentičnog efekta.

Marmora Romana, ponuđena u bijelom tonu, je spoj čistoće i prestižnosti koja prelazi povijest i slobodnu impresiju u projektnoj fantaziji. Kreativnost i svijetlost na zidu za postizanje jedinstvenog antičkog stila.

Mjesta primjene

Dekoracija zidova u interijeru.

Priprema površine

Površine moraju biti suhe i stabilne

U slučaju da su površine prašnjave ili premazane starim bojama lošeg vezivanja, očistiti površinu strugačem skidajući dijelove u odvajanju, nanijeti jednu ruku CRILUX-a ili NEOFIX-a by Oikos.

Nanijeti jednu ili dvije ruke, prema potrebi FONDO MURALES-a by Oikos kako bi se postigla ujednačena bijela površina. Pričekati 6 sati prije nanošenja završnog proizvoda.

Način nanošenja

Nanijeti proizvod slijedeći specifična uputstva za svaki efekt. Ovisno o debljini nanosa mogu se postići više ili manje izražajni efekti. Deblji nanosi stvaraju lagane ispućane površine koje daju vremenski dekorativni efekt

Marmora Armonia : nanijeti jednu ruku MARMORA ROMANA, inox gleterom. Pričekati cca 20 min. za djelomično sušenje zatim prijeći čistim alatom po površini, lagano neravnomjerno pritiskujući kako bi površina lagano ispućala.

Marmora Filante: nanijeti malo deblje jednu ruku proizvoda, MARMORA ROMANA, inox gleterom. Istovremeno, prelazeći po površini Tamponom by Oikos (art. 102), praveći vodoravne ili vertikalne linije. Skidajući povremeno višak proizvoda sa tampona.

Marmora Marina: nastaviti, inox gleterom, nanošenje jedne ruke MARMORA ROMANA sa flekama tipa leopard stvarajući nepravilne zgusnute naslage proizvoda na čitavoj površini. Nastaviti s tamponiranjem čitave površine morskom spužvom (art.108); nastati će sasvim ispućana površina sa nehomogenom količinom proizvoda. Pričekati cca 20 min., kako bi se površina djelomično osušila, zatim pritisnuti izbrazdanu površinu laganim pritiskom, koristeći Rukavicu Imperium (art. 115)

Marmora Luanre: nanijeti jednu ruku MARMORA ROMANA, neujednačeno i malo deblje, inox gleterom. Pričekati cca 20 min. kako bi se površina djelomično osušila, zatim četkati površinu proizvoda sa vrhovima suhog kista (savjetujemo kist sa dugom dlakom).

Marmora Matera: nanijeti jednu ruku MARMORA ROMANA, neujednačeno i malo deblje, inox gleterom. Nastaviti sa obradom površine Valjkom od tkanine (art. 117) za postizanje željene dekoracije; Pričekati cca 20 min. kako bi se površina djelomično osušila, nastaviti tamponiranjem izbrazdane površine, izravnavajući je sa Rukavicom Imperium (art.115)

Marmora Arcadia: nanijeti jednu ruku MARMORA ROMANA, sa inox gleterom. Nastaviti sa stvaranjem koncentričnih krugova u nizu, zaokrećući Tampone sa svilenom dlakom (art. 135); savjetujemo istaknuti željeni dezen stvarajući krugove sa tamponom (art. 133). Raspored krugova treba popuniti kompletnu površinu. Pričekati cca 20 min. kako bi se površina djelomično osušila, nakon toga preći nacрте sa kraćim dijelom inox gletera kružnim pokretima u smjeru krugova. Eventualni neobrađeni dijelovi mogu se popraviti istim alatom, t.j, tamponirati izbrazdanu površinu izravnavajući je sa Rukavicom Imperium (art.115).

Završne obrade

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrjeđivanje	Pronto all'uso
Pokrivnost	Armonia: 1,7 Kg/m ² ovisno o površini i debljini nanosa Filante: 1,7 Kg/m ² ovisno o površini i debljini nanosa Marina: 2,8 Kg/m ² ovisno o površini i debljini nanosa Lunare: 1,1 Kg/m ² ovisno o površini i debljini nanosa Materia: 2,5 Kg/m ² ovisno o površini i debljini nanosa Arcadia: 1,5 Kg/m ² ovisno o površini i debljini nanosa
Alati za nanošenje	Gleter inox, Tampon, Rukavica Imperium, Morska spužva, Kist, Valjak od tkanine, Tampon sa svilenom dlakom, Tampon Millerighe.
Impregnacije	CRILUX, NEOFIX by OIKOS
Podloge	FONDO MURALES by OIKOS
Temperatura nanošenja	+5°C ÷ +36°C (sa relativnom vlagom ne većom od 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	2 ÷ 3 h (temperatura = 20°C sa relativnom vlagom od 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	12 ÷ 14 h (temperatura = 20°C sa relativnom vlagom od 75%)
Mogućnost bojanja	nakon 6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C sa relativnom vlagom od 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilna veziva nove generacije, mramorna prašina odabrane granulometrije (max 0,7 mm), anorganskih pigmentata na bazi titan dioksida.
Specifična težina	1.7 +/- 3% (Bijela)
Granulometria	max 0,7 mm
PH	8 ÷ 9
Viskozitet	Radna smjesa
Temperatura skladištenja	+2°C ÷ +36°C. Čuvati od leda.
Paropropusnost Sd	Visoka; Sd: 0,026 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Otpornost na odvajanje i vezivanje	2,8 MPa, kidanje A/B 60% i tip B 30% (UNI EN ISO 4624:2006)
Ograničenje emisije stakleničkih plinova (VOC), prema normativu 2004/42/CE	Početna klasa: A/L; VOC: 10 g/l (maksimalno); Limit Faza I (od 1.1.2007): 300 g/l, Limit Faza II (od 1.1.2010): 200g/l.
Boje	Bijela
Pakiranje	5 -20 KG

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrjeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpaci ili izljevi se

skupljaju sa

poroznim materijalima kao npr. zemlja, pijesak i izmiješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima. Prijevoz robe se mora vršiti prema međunarodnim normama

Zaključak

Površine moraju biti suhe i stabilne.

U slučaju da su površine prašnjave ili premazane starim bojama lošeg vezivanja, očistiti površinu strugačem skidajući dijelove u odvajanju, nanijeti jednu ruku CRILUX-a ili NEOFIX-a by Oikos.

Nanijeti jednu ili dvije ruke, prema potrebi FONDO MURALES-a by Oikos kako bi se postigla ujednačena bijela površina. Povremeno nanijeti dekorativnu oblogu za unutarnje uređenje tipa MARMORA ROMANA, Odgovarajućim alatom i prema označenom načinu i željenom efektu (vidi tehničke podatke). Radovi moraju biti izvedeni prema normama izvođača i troškovima po m² uključeno materijal i rad.

Napomene

Tvrtka Oikos srl garantira da su sadržane informacije u tehničkim tablicama prikazane prema njihovi naučnim i tehničkim saznanjima

Oikos isključuju svaku Mogućnost vlastite odgovornosti na kvalitetu primjene proizvoda iz svog programa ukoliko je način primjene van njegove kontrole i provjere.

Slijedom navedenog savjetujemo provjeru svakog proizvoda prije primjene u specifičnim uvjetima.