

RAFFAELLO MADREPERLATO

Tehničke kvalitete

RAFFAELLO MADREPERLATO je specijalni završni premaz efekta bisernog sjaja izrađen na bazi kvalitetnih vapnenih masnoća. Nanošen na RAFFAELLO DECOR STUCCO proizvod garantira maksimalnu paropropusnost sprječavajući stvaranje glijivica i bakterija. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Dekoracija zidova, namještaja u unutarnjem uređenju, površina u laminatu, PVC, metalu i drvu.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju, te nanijeti jednu ruku impregnacije IL PRIMER radi boljeg vezivanja.

Način nanošenja

Nanijeti tri ruke RAFFAELLA koristeći inox špatulu i inox gletere raznih veličina ovisno o željenom efektu.

-Prva i druga ruka: izgletati i obraditi površinu sa RAFFALO DECOR STUCCO. da površina bude glatka ali ne sjajna. Pričekati 6 - 8 sati na sušenje.

-Završni premaz: nanositi proizvod RAFFAELLO MADREPERLATO u flekama razmaknutim jedna od druge u nepravilnim oblicima. Nakon nekoliko minuta pogletati površinu u tankom sloju istovremeno peglajući površinu sa ukošenim gleterom do potpunog sjaja.

Završni premazi / zaštite

Da bi proizvod bio vodoodbojan i periv nanijeti nakon 5 dana vosak CERA PER RAFFAELLO

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrjeđivanje	Spreman za upotrebu
Pokrivnost	10 m ² /kg
Alat	Špatola ili gleter inox
Impregnacija	IL PRIMER
Podloga	RAFFAELLO DECOR STUCCO
Zaštita	CERA PER RAFFAELLO
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	20-25 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Najkvalitetnije vapnene masnoće, prirodni i biserni dodaci, anorganski oksidni pigmenti i bojana zemlja.
Specifična težina	1,2 kg/l +/-3%

pH	12 - 13
Viskozitet	30.000 – 60.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
paropropusnost Sd	0,06 m (max. dozvoljeno 2m, Din 52615)
Boje	Ton karta
Pakiranje	Litara 1 – 5 – 20
Upozorenje	<p>-Izbjegavati duže vrijeme proizvod u kontaktu sa kožom; u slučaju reakcije dobro oprati kožu sa vodom i sapunom.</p> <p>-U slučaju da proizvod dođe u kontakt sa očima dobro ih isprati sa zašećerenom vodom, a u slučaju reakcije obratiti se liječniku.</p>

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Pažljivo pročitati sigurnosne norme; proizvod je prijavljen kao Xi, R41 iritirajući. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpaci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao npr. zemlja, pjesak i izmiješani stavljuju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nanijeti vezujuću impregnaciju ILPRIMER. i pričekati na sušenje. Nastaviti sa nanošenjem dvije ruke paropropusnog štukogipsa RAFFAELLO DECOR STUCCO i treće ruke završnog proizvoda RAFFAELLO MADREPERLATO, špatulom ili gleterom.