

FEELINGS EXTRA DURABLE-polusjaj

Opis: polusjajna ili polumat, vodena latex -akrilna boja slabog mirisa , otporna na pljesan, za završno bojenje unutarnjih zidova i stropova. Posebno namjenjena vlažnim prostorima i područjima gdje je potrebno često pranje sa jakim deterdžentima i dezinficijensima.

Primjena: žbuka, beton, cigla, bloketi, MDF, itd. Feelings Extra Durable može se koristiti i za bojenje drva, metala, koji su prije premazani odgovarajućim temeljnim bojama, kao i za ponovno bojenje unutarnjih površina koje su već prije bile bojane.

Tonovi: bijela i po Symphony ton karti.

UPORABA:

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe bez masnoća, prljavštine, voskova, hrđe, labavih čestica. Glatke i sjajne površine lagano izbrusiti, rupe i neravnine pokriti ili izgletati. Nove zidove i popravljane površine impregnirati sa Feelings Universal Primer-om. Drvo prije bojenja impregnirati sa Unca Adhesion Primer-om, a metal sa Metal Primer-om.

U prostorima sa vrlo velikom vlagom impregnirati sa Feelings Moisture Stop, prije Feelings Universal Primer-a i/ili

Feelings Extra Durable.

Nanošenje: nanosi se kistom, valjkom ili prskanjem. Razrjeđuje se po potrebi do 5% sa vodom.

Površine moraju biti suhe, temperatura iznad 5°C i relativna vlažnost ispod 80%.

Potrošnja: 7-10 m²/lit za jedan sloj, ovisno o vrsti i poroznosti podloge.

Sušenje: na 23°C i relativne vlažnosti 50%. Suh na dodir 2 sata. Sljedeći premaz nakon 4 sata.

Potpuno stvrdnjavanje nakon 2-3 dana.

Čišćenje alata: Alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru, u dobro zatvorenim spremnicima. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: <0,2% cinkov piriton CAS: 13463-41-7

HOS kat. i granična vrijednost: A (b), 150 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks.100 g/l.