

FINNGARD BETON

Opis: Vodena završna mat akrilna boja za fasade. Pruža odličnu zaštitu od vlage i karbonizacije na betonskim površinama.

Primjena: nove ili prije bojene površine, betonske podzide i cementne žbuke. Fingard Beton se ne preporuča za podloge sa starim silikatnim, vapnenim ili elastomernim premazima.

Tonovi: po Tikkurila ton karti za fasade.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe bez masnoća, prljavštine i labavih čestica. Za odstranjivanje pljesni i čišćenje koristite odgovarajuća sredstva iz Tikkurila programa. Pokriti sve neravnine, rupe i pukotine sa odgovarajućim mortom za popravke (za popravak betona koristiti Tikkurila Finesco (reperaturni mort). Sjajne površine treba mehanički izbrusiti. Impregnirati sa Fingard Primer-om W.

Nanošenje: kist, valjak ili prskanje. Razrijediti prvi premaz do 20% vodom, a sljedeći po potrebi do 10%. Površine moraju biti suhe, temperatura zraka iznad 5°C, relativna vlažnost ispod 80%. Prije bojenja boju dobro izmiješati i nanjeti u dva premaza.

Potrošnja: 4-8m²/lit po premazu;

Sušenje: na dodir 1 sat. Za sljedeći premaz 2 sata (na 23°C i relativne vlažnosti 50%)

Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima.

Čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(c), 75 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 75 g/l