

OPTIVA COLOUR

Opis: Vodorazrjeđiva akrilatna disperzivna boja za unutarnje radove, mat izgleda, otporna na suho trljanje - klasa 4. Tonovi: Bijela i po NCS i Tikkurila ton kartama.

Priprema površine: Nove žbuke moraju odležati 4 tjedna. Ukloniti prašinu, masne premaze i ostale prljavštine, koje mogu ugroziti prionjivost. Pokitati neravnine. Nanjeti impregnacioni temelj.

Nanašanje: Valjak, kist ili prskanje. Razrijediti samo po potrebi vodom. Pokrivnost: 12m²/lit u jednom premazu

Sušenje: Oko 1 sat. Za sljedeći premaz 3 sata.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, u dobro zatvorenim spremnicima, čuvati od smrzavanja.

Sadrži: <2.5% 2-(2-butoksietoksi)etanol CAS:112-34-5

HOS kat. i granična vrijednost: A(a), 30 g/l

(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l