

SUB COAT S

Dvokomponentni epoksidni kit, bez otapala za podvodnu upotrebu. Istiskuje vodu sa površina i tako osigurava izvanrednu prionjivost na vlažnim površinama. Posebno koristan kod privremenih popravka rupa i pukotina na trupu plovila pod morem ili slatkim vodama. Odlično prijanja na stakloplastiku, gel coat, čelik i beton.

UPOTREBA: promiješati obje komponente u omjeru 1:1 volumski. Miješati mokrim rukama u rukavicama. Upotrebljivost mješavine

1 sat na 20°C. Sljedeći nanos nakon 24 sata.

Skladištenje: čuvati u dobro zatvorenim posudama u hladnom i provjetra- vanom prostoru.

Sadrži: 34.1% reaktivan proizvod: bisfenol-A-(epikloridin); epoksidna smola (MW≤700) CAS: 25068-38-6

R43-u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R36/38-nadražuje oči i kožu ; R51/53-otrovno za organizme koji žive u vodi; može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S23- ne udisati pare; S26- ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S29- ne izlijevati u kanalizaciju; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S24/25- spriječiti dodir s kožom i očima; S36/37- nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; HRN Z.CO.007 IV.